



MANNOL Alloy Wheel Repair Kit 9802

Zestaw do naprawy felg aluminiowych – profesjonalny zestaw przeznaczony specjalnie do naprawy felg ze stopów lekkich wykonanych ze stopów aluminium i magnezu, jednak nadaje się do naprawy wszelkich felg samochodowych odlewanych, kutych, tłoczonych i kompozytowych, zarówno ze stopów lekkich, jak i stali, a także tarcz i kół z tworzywa sztucznego. Nadaje się do naprawy ozdobnych nakładek i wszelkich innych części wykonanych z podobnych materiałów. W trakcie eksploatacji felgi ulegają uszkodzeniu: są porysowane i wgniecione od uderzeń w przeszkody, fragmentów jezdni, nieprawidłowego montażu i uszkodzenia narzędzi podczas naprawy samochodu oraz montażu i demontażu kół. Uszkodzenia te mogą prowadzić do korozji od kołca do kołca tarcz stalowych oraz pęknięć w tarczach ze stopów lekkich i tworzyw sztucznych, co może krytycznie zmniejszyć ich wytrzymałość i ostatecznie doprowadzić do sytuacji awaryjnej. Dlatego wszystkie uszkodzenia dysku muszą zostać naprawione tak szybko, jak to możliwe.

Właściwości:

- zestaw zawiera wszystko, co jest potrzebne do usunięcia rys i wgnieceń oraz przywrócenia płytom ich pierwotnego wyglądu;
- łatwy w użyciu;
- Odrestaurowana i pomalowana dołączonym lakierem warstwa ma srebrzysty kolor, w razie potrzeby można nałożyć na nią dowolny inny farb.

Sposób użycia:

1. Oczyść uszkodzoną tarczę lub zatyczkę z brudu i usuń ostre krawędzie i nierówności wokół uszkodzonego obszaru.
2. Nakreśl obszar odzyskiwania. W przypadku niewielkich uszkodzeń użyj mokrego papieru ściernego, aby wygładzić kontury naprawianego obszaru, a następnie łatwo go pomalować.
3. W przypadku dużych uszkodzeń lub dziur wymieszaj masę regenerującą: wyciń odpowiednią ilość na macie i wymieszaj oba składniki dołączoną szpachelką, aż uzyskasz szarą masę (używaj mieszanki przez 2-4 minuty, po czym twardnieje).
4. Naprawa: nałóż mieszankę na uszkodzony obszar i pozostaw na 15 minut.
5. Oczyść kontur: za pomocą mokrego papieru ściernego oczyść kontury odnawianego obszaru i wyrównaj go z powierzchnią krętką. W razie potrzeby

powtórz drugi krok.

6. Lakierowanie: oczyść i odtuść naprawiane miejsce (zalecamy użycie 9691 MANNOL Brake Cleaner) i nałóż pędzlem cienką warstwę srebrnej farby. Farba powinna schnąć przez 1-2 godziny przed użyciem maszyny. Całkowity czas krzepnięcia wynosi 3 dni.

Zestaw zawiera:

- pasta regenerująca - 1 szt.
- srebrny lakier (odporny na wibracje) - 1 szt.
- papier ścierny (ziarno: 1000) - 1 szt.
- papier ścierny (ziarno: 400) - 1 szt.
- ściereczka do czyszczenia - 1 szt.
- rękawiczki - 2 szt.
- spirytus - serwetki nasączone do przygotowania - 2 szt.
- szpatułka plastikowa - 2 szt.

Specifications

Approval

Recommendation