



## MANNOL Acryl Paint Black 400ml 9674

Acryl Paint Black – быстросохнущая черная матовая краска для окрашивания различных поверхностей автомобиля, практически из любых материалов. Создана на основе синтетических акриловых смол. Также предназначена для окрашивания, декоративного оформления и ремонта небольших по размеру объектов и бытовых изделий, элементов ландшафтного и интерьерного дизайна, не подвергающихся механическим нагрузкам.

### Свойства:

- Быстро сохнет, что сводит к минимуму сроки выполнения малярных работ;
- Образует покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками, обладающее хорошей твёрдостью, светостойкостью (сохраняет цвет и не выцветает на солнце), укрывистостью, устойчивостью к влиянию окружающей среды, мойке и влажной уборке с применением неабразивных моющих средств. Оно не стареет, способно выдерживать температуру в пределах 180 °С, инертно к маслам, топливам, кислотам, щелочам, термопластично и водостойко;
- Покрытие представляет собой однородную, без кратеров, пор, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных каталогом RAL;
- Обладает отличными адгезионными свойствами – образует прочное и стойкое покрытие;
- Хорошо передаёт тон, и в меньшей степени зависит от толщины слоя, чего не скажешь о конкурентных материалах, где при неравномерности слоя появляются пятна;
- Прекрасно сочетается со многими типами грунтовок;
- Не содержит озоноразрушающих веществ и соединений тяжёлых металлов;
- Может использоваться при самостоятельном ремонте, в мастерских и в качестве универсальной повседневной краски в быту.

### Применение:

Для окрашивания MANNOL Acryl Paint Black пригодны: металлические поверхности, в т.ч. окрашенные ранее порошковыми красками (наружные стенки холодильников, стиральных машин, микроволновых печей и т.п.); любые пластиковые поверхности; натуральные плотные ткани (плакаты, элементы одежды); плотные минеральные поверхности: бетонные, кирпичные, оштукатуренные (за исключением фасадов), гипсокартонные, из искусственного и натурального камня, неглазурованная керамика, щебень и т.д., эксплуатирующиеся в атмосферных условиях и внутри помещений.

Возможно применение для окраски и декорирования изделий из древесины (элементы мебели, рамки для фото, окна, двери и др., кроме полов) и стекла, эксплуатирующихся внутри помещений. Окрашиваемую поверхность тщательно очистить от жировых и других загрязнений, ржавчины, окалина, старой отслоившейся краски, зашкурить, обезжирить растворителем, мы рекомендуем обезжириватель MANNOL Brake Cleaner 9691, и высушить. Для получения более долговечного покрытия металлические поверхности следует загрунтовать антикоррозионной грунтовкой. Участки поверхности, не подлежащие окраске, укрыть бумагой или малярной лентой.

Температура окрашиваемой поверхности должна превышать не менее чем на 3 °C точку росы (температуру, при которой влага из воздуха конденсируется на твёрдой поверхности). Время высыхания покрытия при температуре (20 ± 2) °C – 1 ч. Допускается нанесение второго слоя через 2-3 минуты.

Для получения насыщенного цвета краску рекомендуется наносить не менее чем в 3 слоя. Первый слой – основа, наносится очень тонко. Промежуточные слои (слой) должны быть более толстыми. Последний слой – также наносится тонко. После нанесения каждого слоя – дайте ему время высохнуть, но не более 30 минут. При нанесении «по-мокрому» достигается наибольшая степень адгезии между слоями краски.

Окраску производить на открытом воздухе в безветренную погоду, в производственных. Складских помещениях при наличии вентиляции. Перед нанесением баллон встряхнуть в течение 3 мин после появления стука шарика. Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке – при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжати – прекращать выход содержимого (не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка). Распылять в вертикальном положении тонким слоем с расстояния 25-30 см при температуре от 5 °C до 30 °C.

. Распыление проводить сначала по горизонтали, затем после небольшой паузы, по вертикали. В зависимости от цвета количество слоёв от 1 до 3. После завершения работ следует очистить клапан: для этого перевернуть баллон распылителем вниз и нажать на клапан в течение 2-5 сек.

Одним баллоном можно окрасить 2 m<sup>2</sup> ровной поверхности. Зависит от вида, качества и подготовки окрашиваемой поверхности, климатических факторов, цвета и навыков работающего. При необходимости нанесите поверх краски специальный прозрачный лак.

**Specifications**  
**Approval**  
**Recommendation**

**PACKAGING**

9674